

AGREGADOS PÉTREOS

Piedra Triturada 06-19

Fracción 4,75 – 19 mm



Composición

Agregado grueso que se obtiene a partir de la explotación, trituración y clasificación de áridos extraídos de la cantera, siguiendo altos estándares de calidad, para garantizar la homogeneidad del material producido en cuanto a sus características físicas y de distribución granulométrica.



Aplicaciones

Se utiliza generalmente para la elaboración de:

- Para todos tipos de hormigones estructurales y de distintas resistencias.
- Para mezclas asfálticas convencionales.
- Elementos premoldeados en general.
- Como material para completar la distribución granulométrica.

Propiedades

- Densidad absoluta	2741 Kg/m ³
- Densidad suelta	1445 Kg/m ³
- Absorción de agua	0,63%
- Módulo de fineza	6,62

Granulometría

Tamiz (mm)	Pasante acumulado (%)
25	100
19	98,0
13,2	60,0
9,5	36,0
4,75	4,0
2,36	2,0

Otra información

Los datos técnicos consignados en este folleto son valores promedios y podrían variar.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463