

AGREGADOS PÉTREOS

Piedra Triturada 12-19

Fracción 13,2 - 19 mm



Composición

Agregado grueso que se obtiene a partir de la explotación, trituración y clasificación de áridos extraídos de la cantera, siguiendo altos estándares de calidad, para garantizar la homogeneidad del material producido en cuanto a sus características físicas y de distribución granulométrica.



Aplicaciones

Se lo utiliza principalmente para la elaboración de mezclas asfálticas. También se lo puede utilizar como material para completar la distribución granulométrica en hormigones.

Propiedades

- Densidad absoluta	2741 Kg/m ³
- Densidad suelta	1445 Kg/m ³
- Absorción de agua	0,63%
- Módulo de fineza	6,96

Granulometría

Tamiz (mm)	Pasante acumulado (%)
25	100,0
19	98,0
13,2	16,0
9,5	4,0
4,75	1,0
2,36	0,0

Otra información

Los datos técnicos consignados en este folleto son valores promedios y podrían variar.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463