HOLCIM

TectorAditivo

Acelerante cc 1135

Contiene cloruros, no apto para uso en morteros y hormigones con armaduras

Reduce los tiempos en obra

Tector Aditivo **Acelerante cc 1135** es un aditivo líquido con acción acelerante. Permite reducir el tiempo de fraguado de morteros y hormigones simples.

Acelerante cc 1135

Contiene cloruros, no apto para uso en morteros y hormigones con armaduras

Reduce los tiempos en obra

Usos:

Tector Aditivo Acelerante cc 1135 permite reducir el tiempo de habilitación en:

- Morteros para contrapisos, carpetas, rellenos y nivelación.
- Hormigones para reparaciones de pisos y pavimentos.
- Morteros y hormigones para corrección de juntas, ángulos, zócalos, etc.
- Morteros para revoques gruesos interiores y exteriores.

Beneficios:

- Permite reducir el tiempo entre trabajos.
- Reduce el tiempo de habilitación y puesta en uso de bacheos, carpetas y contrapisos.
- Especialmente indicado para trabajar en climas fríos o en época invernal.
- Fácil aplicación.

Información del producto:

- **Presentación:** Balde de 1 kg, balde de 4 kg, balde de 10 kg, balde de 20 kg y tambor de 200 kg.
- **Apariencia/color:** Líquido color azul.
- **Vida útil:** 24 meses a partir de la fecha de su producción.
- **Condiciones de almacenamiento:** Almacenar en su envase original en lugar seco, protegido de la intemperie y a temperaturas entre 5 y 30°C.
- **Densidad:** 1.17kg/l (a 20°C).
- **Consumo:** Depende del efecto acelerante buscado y los materiales utilizados en la elaboración de los hormigones y morteros.
- **Condiciones ambientales:** No utilizar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C.

Aplicación:

Preparación de superficie

Limpiar la superficie sobre la cual se va a colocar la mezcla de hormigón o mortero. Antes de colocar la mezcla sobre superficies muy absorbentes se recomienda humedecer con agua hasta saturar.

Mezclado

Diluya Tector Aditivo Acelerante cc 1135 en el agua de amasado de la mezcla colocando la cantidad necesaria para el resultado deseado.

Dosificación

- **Mortero:** Se recomienda usar como máximo 1 parte de Tector Aditivo Acelerante cc 1135 por cada parte de agua (1:1), y como mínimo 1 parte de Tector Aditivo Acelerante cc 1135 por cada 10 partes de agua (1:10).
- **Hormigón:** Se recomienda usar como máximo 1 parte de Tector Aditivo Acelerante cc 1135 por cada 5 partes de agua (1:5), y como mínimo 1 parte de Tector Aditivo Acelerante cc 1135 por cada 15 partes de agua (1:15).

Para determinar la dosis adecuada de Tector Aditivo Acelerante cc 1135, se recomienda realizar ensayos previos ya que el tiempo de fraguado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y los materiales utilizados.

Acelerante cc 1135

Contiene cloruros, no apto para uso en morteros y hormigones con armaduras

Reduce los tiempos en obra

Recomendaciones de uso:

- **Agua**: Utilizar agua potable. Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible que sea compatible con la trabajabilidad deseada.
- **Agregados**: Utilizar arenas y piedras limpias.
- **Curado:** Evitar una desecación rápida de la mezcla cubriendo la superficie con un film de polietileno, con arpilleras mojadas, regando con agua limpia o aplicando un producto de curado. El producto de curado se aplica rociando el material sobre la superficie a curar.

Limitaciones:

- Producto no apto para ejecutar hormigón armado, hormigón pre o postensado, hormigones que contengan armaduras, amurar carpinterías metálicas, anclajes metálicos, cañerías y conductos metálicos en general.

Seguridad:

- Usar guantes impermeables y gafas durante su manipulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Las propiedades técnicas, así como también toda información brindada, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos pertenecientes a Holcim (Argentina) S.A., se proporcionan de buena fe y surgen de ensayos realizados en un ambiente con condiciones controladas mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, con base en el conocimiento y experiencia actuales de Holcim (Argentina) S.A. relativos a productos que han sido almacenados, manipulados y aplicados en forma apropiada bajo condiciones normales, con la técnica correcta y de acuerdo a la normativa vigente. Esta información tiene por objeto describir el producto atendiendo únicamente al cuidado de la salud, seguridad y requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dicha información debe utilizarse sólo para este producto. Holcim (Argentina) S.A. se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos en caso de considerarlo necesario, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim:

cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463