

TectorAdhesivos

Pastina para cerámicos 362



Apto para
interior y exterior



Fácil y rápida
aplicación



DESCRIPCIÓN

Pastina para cerámicos 362 Es un mortero cementicio modificado que se utiliza para el relleno de juntas en interiores y exteriores, de pisos y revestimientos cerámicos, calcáneos y mosaicos de mediana y alta absorción, con excelente resultado de color y resistencia en anchos de juntas de 1 a 5 mm. Para aplicación en soportes estables, es decir, paredes y suelos de tránsito liviano (residencial).



Pastina para cerámicos 362



Apto para
interior y exterior



Fácil y rápida
aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es un producto premezclado cementicio formulado por cemento, marmolinas finamente molidas, pigmentos y aditivos químicos. Mezclado con agua en las proporciones indicadas, se obtiene una pasta de relleno de juntas con las siguientes características:

- Buena resistencia a la compresión y flexión.
- Superficie final lisa y compacta que se puede limpiar fácilmente.
- Bajas retracciones, con ausencia de grietas y fisuras.
- Material hidrofugado

APLICACIONES

- Condiciones de uso doméstico en recintos secos y húmedos (pisos y paredes), en interiores y exteriores, sin presencia permanente de agua. Producto no apto para el uso en condiciones de inmersión (piletas, spa, balnearios, etc).

RECOMENDACIONES

- No mezclar con cemento ni otros productos.
- No apta para agua de mar o tratamiento con electrólisis salina.
- Mezclar con agua potable.
- Humedecer los bordes de revestimientos de media/alta absorción antes de la aplicación.
- Usar el producto a temperaturas comprendidas entre 5 y 35°C.
- El agua de la mezcla se tiene que dosificar con precisión ya que un exceso puede favorecer la aparición de eflorescencia. Si se preparan mezclas con diferentes relaciones de agua, es posible que se presenten tonalidades de color diferente.
- No aplicar en forma de lechada
- Es conveniente usar una llana de goma de dureza adecuada para el ancho de junta, para extender el material en diagonal respecto a la trama de las juntas.
- Las juntas de dilatación presentes sobre las paredes y pisos se deben rellenar con selladores elásticos.
- Algunas superficies de cerámicos o piedras pueden presentar porosidades o rugosidades. Se recomienda realizar una prueba previa para verificar su comportamiento y, si es necesario, aplicar una capa protectora para evitar la absorción en las juntas.
- No se deben realizar operaciones de limpieza mecánica abrasiva o con productos químicamente agresivos, que provoquen deterioro del revestimiento cerámico o del material de rejuntado (pastina).



Pastina para cerámicos 362



Apto para
interior y exterior



Fácil y rápida
aplicación

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE JUNTAS:

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que las juntas estén limpias de polvo, restos de adhesivo, grasa o partes sueltas. El adhesivo de las piezas de revestimiento debe estar completamente endurecido, verificando los tiempos de espera indicados en la ficha técnica correspondiente, se sugiere dejar transcurrir entre 24 y 48 hs entre la colocación del revestimiento y la aplicación del material de rejuntado (pastina). Las juntas deben estar libre de polvo y vacías en al menos 2/3 del espesor de las piezas de revestimiento para garantizar un anclaje mecánico suficiente.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Mezclar en un balde el contenido de un envoltorio de TECTOR PASTINA PARA CERÁMICOS junto con un 33% del peso en agua, mezclar con agitador mecánico a bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea, cremosa y sin grumos. Para respetar esta dosificación se recomienda dosificar en volumen, e incorporar 2 partes de producto y 1 parte de agua. Dejar reposar el material entre 2 a 3 minutos y volver a mezclar antes de su uso. El tiempo de utilización del material rejuntado es de aproximadamente 2 horas desde su preparación.

APLICACIÓN:

Se debe humedecer previamente la superficie de aplicación con agua, evitando encharcamiento, y luego aplicar con llana de goma por untado y presionar sobre la junta entre las piezas, retirando los excedentes de material con una esponja humedecida. Finalmente, para evitar el "quemado" de la pastina, rehumedecer la junta con una esponja mojada. En días de calor extremo es recomendable realizar un curado con agua al terminar la aplicación de la pastina.

ACABADO:

Dejar endurecer el producto hasta que haya perdido su brillo, para proceder a limpiar la superficie con una esponja dura y ligeramente humedecida para evitar el arrastre de material del interior de la junta, siempre en diagonal, respecto a la trama de las juntas. La esponja se debe aclarar y escurrir en cada pasada y renovar el agua de limpieza con frecuencia.

TRANSITABILIDAD:

Tiempo de habilitación 48 hs dependiendo las condiciones climáticas existentes.

ALMACENAMIENTO:

Como todo material en mezcla con cemento, conservar en el envase cerrado en lugar seco y ventilado. Se recomienda su utilización dentro de los 12 meses de su fecha de producción.



Pastina para cerámicos 362



Apto para
interior y exterior



Fácil y rápida
aplicación

TABLA DE RENDIMIENTOS:

Como orientación se indican los rendimientos aproximados de acuerdo con el formato del revestimiento y el ancho de las juntas

TAMAÑO REVESTIMIENTO			JUNTA mm	RENDIMIENTO kg/m ²
ANCHO mm	LARGO mm	ESPESOR mm		
20	20	4	2	1,4
50	50	4	2	0,6
100	100	6	2	0,4
80	160	6	2	0,4
150	150	4	2	0,2
200	200	8	3	0,4
300	300	8	3	0,3
450	450	12	5	0,5

ADVERTENCIAS

Para juntas que requieran estanqueidad al agua y al vapor, tengan elevada exigencia por tratamiento con electrólisis salina o agua de mar, estén expuesta a altas exigencias mecánicas y/o químicas o se utilicen para condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios, no son aptos los materiales de rejuntado (pastina) de material cementicio y se deben utilizar materiales de rejuntado en base a resinas reactivas epoxi.

Nunca realizar una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados antes del tiempo especificado por el fabricante, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre la superficie del revestimiento.

COLORES

BLANCO, MARFIL, BEIGE, GRIS CLARO Y MARRON.

PRESENTACIÓN

Bolsa de polietileno de 1kg.
(pack de 16 x 1 kg).

Holcim (Argentina) S.A.

Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.

Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.

X5000FAN

info.argentina@holcim.com

Tel./Fax: 0800 777 6463

www.holcim.com.ar

