

### TEXTURADO PLÁSTICO



#### TEXTURADO PLASTICO

#### DESCRIPCIÓN

Revestimiento plástico polimérico. Excelente impermeabilidad y adherencia sobre las más variadas superficies y facilidad de colocación hacen al material el ideal para fachadas exteriores con una considerable diferencia sobre las pinturas convencionales para muros y frentes evitando el fino y la pintura.

#### MODO DE USO

Como terminación sobre hormigón, revoques finos y gruesos, en paredes y muros, vigas y columnas, en premoldeados, ladrillo y placas de yeso, y todo tipo de mampostería exterior en donde se necesite un acabado vistoso e impermeable en relieve.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Color:** blanco + 10 colores de fábrica
- **Tiempo de secado (25°C):** 5 a 8 hs
- **Rendimiento:**
  - Grano medio: 1- 1.5kg por m<sup>2</sup>
  - En superficies irregulares el consumo puede ser mayor.
- **Temperatura de aplicación:** entre 10 y 25°C
- **Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.**

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar firme, limpia, libre de polvos, aceites y grasas. En caso de hormigón o revoque nuevo es recomendable dejar curar 30 días antes de la aplicación.

Tanto en sustratos nuevos como en los que no lo son es recomendable una primera mano como imprimación de calidad Acrilmex o Muromex Frentes para evitar desprendimientos y para hacer que la absorción del producto sea uniforme en toda su extensión. Es recomendable esperar como mínimo 5 a 6 horas antes de proceder con la aplicación de terminación. En exterior, tener en cuenta que los surcos propios de la terminación dejan expuesto el muro, si se requiere impermeabilidad recomendamos 1 mano de Techex P o Muromex Frentes.

## APLICACIÓN

La superficie de aplicación debe estar firme, limpia, libre de polvos, aceites y grasas. Con llana metálica, se extiende el material con la misma formando un ángulo entre 45° entre la llana y la superficie. Dejar un espesor de 2mm para textura media. Se debe dejar orear el tiempo necesario para que el producto "tire" es decir ni seco ni muy fresco, hasta 10 minutos. Planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos verticales o circulares dependiendo el tipo de terminación. Con temperaturas elevadas en el ambiente puede agregarse hasta 5% de agua, no aplicar con temperaturas inferiores a los 3°C.

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Envases de 5 y 25 kilos.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, no utilizar solventes.
- Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
- En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.
- No inflamable