

CEMENTOS EN BOLSA

MAESTRO ECOPlanet



Presentaciones:

- Bolsas de 25 kg.

Composición

El **MAESTRO ECOPlanet** es el cemento de albañilería de Holcim. Fabricado a partir de la molienda en conjunto de clínker Portland, yeso, filler calcáreo y un aditivo incorporador de aire que dota a la mezcla de mayor plasticidad y trabajabilidad. No contiene cal.

Aplicaciones

- Morteros para asiento de mampostería
- Revoques gruesos
- Carpeta bajo pisos
- Contrapisos
- Colocación de mosaicos calcáreos y graníticos
- Morteros para aislación termo-acústica de techos



Beneficios diferenciales



Rinde más
que las mezclas
de cal y cemento



Mayor
trabajabilidad



Mejor
adherencia



Ecoamigable

Recomendaciones de uso

Para la preparación del mortero **sólo hay que agregar arena y agua**. En el caso de hormigones pobres para contrapisos o rellenos, se puede incorporar agregados gruesos como cascote o piedra. Para la preparación de morteros livianos se puede mezclar con poliestireno expandido en forma de perlititas.

- Para obtener el mejor rendimiento y plasticidad se recomienda preparar las mezclas con máquina mezcladora (trompito). El tiempo de mezclado sugerido es de 2 a 3 minutos.
- No agregue toda el agua al comienzo del mezclado, ya que la cantidad necesaria puede variar en relación a la humedad de la arena.
- Emplear la menor cantidad de agua posible que permita obtener mezclas con adecuada plasticidad, trabajabilidad y adherencia.
- Respetar los dosajes e indicaciones recomendadas para cada tipo de aplicación.
- Preparar sólo la cantidad de mezcla necesaria de acuerdo al ritmo de trabajo en obra.
- Descarte las mezclas que hayan sobrado del día anterior.
- Humedezca la superficie de aplicación del mortero. En carpetas o contrapisos con algunas horas de anticipación, de manera tal que se encuentren húmedas pero sin agua superficial.
- En días secos y ventosos, cuidar que las superficies de aplicación no se sequen.

Normas de cumplimiento

El cemento **MAESTRO ECOPlanet** de Holcim cumple ampliamente con los requisitos de la norma IRAM 1685.



Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:
cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463