AGREGADOS PÉTREOS

Sub Base Granular





Composición

Material granular de mayor proporción fina y con contenido de gruesos que se obtiene a partir de la explotación, trituración y clasificación de áridos extraídos de la cantera, siguiendo altos estándares de calidad, para garantizar la homogeneidad del material producido en cuanto a sus características físicas y de distribución granulométrica.

Aplicaciones

Se utiliza especialmente para la elaboración de:

- **Sub bases para pavimentos.**
- **Nivelación y rellenos en general.**
- **Sustitución de suelos de mala calidad.**
- **Estabilizados.**
- **Consolidado de banquinas, taludes y caminos rurales.**

HOLCIM

Propiedades

- Densidad absoluta	2741 Kg/m3
- Densidad suelta	1696 Kg/m3
- Índice de plasticidad PT40	3%
- Límite líquido PT40	19 %
- Humedad óptima (Proctor)	4,2%
- Densidad seca máxima (Proctor)	2330 Kg/m3

Granulometría

Tamiz (mm)	Pasante acumulado (%)
25	100,0
19	97,0
9,5	77,6
4,75	66,0
2	44,9
0,425	24,0
0,075	10,4

Otra información

Los datos técnicos consignados en este folleto son valores promedios y podrían variar.

Actualizado: OCTUBRE 2026

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones contacte a nuestros especialistas del **Centro de Desarrollo e Innovación** de Holcim:

cdi-arg@holcim.com

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.
Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.
X5000FAN
info.argentina@holcim.com
www.holcim.com.ar
Teléfono/Fax: 0800 777 6463