



Holcim

Fuerte



Peso Neto
50kg

CP40



Calidad

Las características de los cementos contemplados en la Norma IRAM 50000 son "Cementos de uso General", es decir que son aptos para todo tipo de estructura de hormigón donde no se requieran propiedades especiales. Los cementos Holcim cumplen ampliamente con los requisitos impuestos por la Norma 50000.

Resistencia

Por su adecuada formulación, permiten elaborar hormigones con las resistencias que demanda cualquier tipo y tamaño de construcción.

Recomendaciones

- Utilizar arena, agua y piedras limpias.
- Controlar el agua utilizando la menor cantidad posible mientras sea compatible con la trabajabilidad.
- Mezclar los materiales el tiempo suficiente hasta obtener una masa uniforme.
- Colocar y compactar lo mejor posible el hormigón.
- Curar durante un mínimo de 7 días, manteniendo la superficie del hormigón húmeda y protegida de temperaturas extremas.



Cemento

El Cemento Holcim está diseñado para usarse en cualquier tipo de obra, en la construcción de estructuras y en la fabricación de productos de concreto, logrando excelentes resultados.

Cementos de uso general

IRAM 50.000

Tipo de Cemento	Sigla	Usos recomendados
Cemento Portland Compuesto CP40	CPC40	Cemento Portland de uso general. Particularmente recomendado para pavimentos de hormigón, obras hidráulicas, hormigones en masa, fundaciones y estructuras. Apto para tratamientos de bases para pavimentos y hormigón compactado a rodillo.
Cemento Portland con Filler Calcáreo CP40	CPF40	Cemento portland de uso general. Apto para estructuras de hormigón armado, hormigón proyectado, pavimentos de hormigón, hormigones a la vista y mezclas secas (bloques de hormigón, viguetas, etc.).
Cemento Portland Puzolánico CP40	CPP40	Cemento portland de uso general. Está especialmente recomendado para obras hidráulicas, hormigones en masa, fundaciones y estructuras en medios agresivos.
Cemento Portland Normal CP40	CPN40	Cemento portland de uso general. Se utiliza en todo tipo de estructuras de hormigón armado y pretensado, pavimentos y premoldeados.
Cemento de Alto Horno CP40	CAH40	Cemento de uso general. Especialmente recomendado para hormigones en masa, fundaciones, estructuras en medios agresivos y estructuras de hormigón armado en general. Apto para estabilización de suelos y reciclado de concreto asfáltico.
Cemento Portland Puzolánico CP30	CPP30	Cemento Portland de uso general. Especialmente recomendado para hormigones masivos (presas, fundaciones de gran volumen), estructuras en medios agresivos, hormigón compactado a rodillo.
Cemento Portland con Filler Calcáreo CP30	CPF30	Cemento portland de uso general. Apto para cualquier tipo de estructuras de hormigón armado o simple.



☎ 0800 777 6463

Industria Argentina

www.holcim.com.ar

Este producto cumple con la Norma IRAM



Fuerte

CP40



Estibar en lugar seco, separado de piso, paredes y protegido de la intemperie.



Evite el contacto con los ojos.



Curar como mínimo por 7 días manteniendo la superficie del hormigón protegida.



Evite la inhalación.



Utilizar agua de buena calidad y en la menor cantidad posible hasta alcanzar la consistencia deseada.



Evite el contacto con la piel.



Envase reciclable